



ȘINDRILĂ LAMINATĂ • Șindrilă laminată autoadezivă



Cambridge Xtreme 9,5° - 50 | Harvard slate






ȘINDRILĂ LAMINATĂ • Șindrilă laminată autoadezivă

Avantajele Dumneavoastră:

- Aplicabilitate extinsă și pe acoperișuri cu pantă extremă:
≥ 9,5° (!) - ≤90°
- Rezistență la condiții meteo extreme, vânt & ploaie torențială:
testată și avizată.
- Unicat, prima șindrilă laminată autoadezivă
- Conformitate cu normativele Europene
- 15 ani Garanție Platinum & 30 ani Garanție totală



Cambridge Xtreme 9,5°

Lățime* (EN 544)	1038 mm (± 3)
Înălțime (EN 544)	349 mm (± 3)
Greutate (pantă >25°)	± 13,1 kg/m ²
Acoperire maximă/pachet	2,17 m ²
Șindrile/pachet	14
Pachete/palet	54

Aderența granulelor (EN 12039)	max. 1,2 g
Rezistență la tracțiune longitudinală* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	3,50 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	3,50 %
Rezistență la sfâșiere cu cuiul* (EN 12310-1)	140 N
Rezistență la vânt (tunelul vântului: pantă 25°)	până la 200 km/h

Performanță la foc exterior (EN 13501-5)	Broof(t1)
Reacția la foc (EN 13501-1)	Clasa E

* Valori medii înregistrate



IKO Sales International NV

Truibroek 74 · 3945 Tessenderlo-Ham · Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 · F +32 (0)11 34 01 30

E residential.europe@iko.com · www.iko.eu



Informațiile pot fi actualizate fără o notificare prealabilă.
Consultați broșura de prezentare sau site-ul web www.iko.eu pentru
disponibilitatea culorilor produselor sau a instrucțiunilor de montaj.